

ULTIMATE SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

73530 - KANAFLON PRIMER ULTIMATE
 74530 - KANAFLON MIDCOAT ULTIMATE
 75530 - KANAFLON TOPCOAT ULTIMATE üst düzey, su bazlı 3 katlı sistemdir.
 ULTIMATE serisi üstün dayanıklılık ve performans beklenen durumlar için tasarlanmıştır.

KULLANIM YERİ

Alüminyum, alüminyum döküm veya dövme alüminyum yüzeyler.
 Tencere, tava endüstrisi iç ve dış yüzey kaplama.

TEKNİK

ÖZELLİKLER

	73530 ULTIMATE ASTAR	74530 ULTIMATE ORTAKAT	75530 ULTIMATE SONKAT
RENK	: SİYAH	SİYAH	SEÇİLMİŞ RENKLER
PARLAKLIK	: MAT	MAT	MAT
İNCELTİCİ	: SU	SU	SU
YOĞUNLUK (g/ml)	: 1.25±5	1.16±0.02	1.28±0.02
VİSKOZİTE (sn)	: 25±3 (DIN Cup4/25°C)	25±3(DIN Cup4/25°C)	42±2 (DIN Cup4/25°C)
KATI (w/w %)	: 34±2	30±2	22±2
UYGULAMA VİSKOZİTESİ (sn)	: TEMİN EDİLDİĞİ GİBİ	TEMİN EDİLDİĞİ GİBİ	TEMİN EDİLDİĞİ GİBİ
KURU FİLM KALINLIĞI (µ)	: 60-70	10-12	10-12
TEORİK YAYILMA (m ² /kg)	: 1.5-3 @25 µ	10-11 @25 µ	8-9 @25 µ
FLASH OFF SICAKLIĞI (°C)	: 110-150 (5-7 dk)	110-150 (5-7 dk)	110-150 (5-7 dk)
KÜRLENME SICAKLIĞI (°C)	: 380-390 (5 dk)	-	425-430 (10 dk)
UYGULAMA YÖNTEMİ	: Havalı tabanca	Havalı tabanca	Havalı tabanca
AMBALAJ (kg)	: 30	30	30
RAF ÖMRÜ	: 6 ay	6 ay	6 ay
SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ	: MSDS'e bakınız	MSDS'e bakınız	MSDS'e bakınız

HAZIRLAMA

Bidondaki boyayı, çökme kalmayacak şekilde iyice karıştırınız.
 Mümkünse, daha iyi karıştırma için bidonu rollerde 30 dk döndürünüz.
 Boyayı kullanmadan önce 150-200 mikron filtreden süzünüz.
 Eğer gerekirse, uygulama viskozitesini saf su ile ayarlayınız.
 Ayarlamalar için gerekirse KANAT BOYA temsilcisi ile iletişime geçiniz.
 En iyi sonuç için uygulamayı 10-35°C aralığında yapınız.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Tüm yüzeyler yağ, makine yağı vb. kontaminasyonlardan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır.
 Yüze kumlama ve zımpara yapılması daha iyi boya performansı sağlar.

UYGULAMA EKİPMANI

Sprey uygulamalarında 1.2- 1.4 meme çaplı tabanca ile 3-4 bar basınçta uygulama önerilmektedir.

UYARILAR

En iyi kaplama performansı için, kürlenme koşulları, astar ve sonkat kalınlıkları belirtildiği gibi olmalıdır.

Uygulama, havalandırması iyi olan bir ortamda yapılmalı, fırınlar yeterli egzoz sistemi ile donatılmış olmalıdır.

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Ürün Teknik Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA'ya başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır.

Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

* Karışım değerleri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.