

PREMIUM SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

73330 – KANAFLON PRIMER PREMIUM
 74330 – KANAFLON MIDCOAT PREMIUM
 75330 – KANAFLON TOPCOAT PREMIUM su bazlı, 3 katlı sistemdir.
 PREMIUM serisi üst düzey yapışmazlık gereksinimini karşılamak için tasarlanmıştır.

KULLANIM YERİ

Alüminyum, alüminyum döküm veya dövme alüminyum yüzeyler.
 Tencere, tava endüstrisi iç ve dış yüzey kaplama.

TEKNİK

ÖZELLİKLER

	73330 PREMIUM ASTAR	74330 PREMIUM ORTAKAT	75330 PREMIUM SONKAT
RENK	: KOYU RENKLER	KOYU RENKLER	SEÇİLMİŞ RENKLER
PARLAKLIK	: MAT	MAT	MAT
İNCELTİCİ	: SU	SU	SU
YOĞUNLUK (g/ml)	: 1.20 ± 0.02	1.30 ± 0.02	1.28 ± 0.02
VİSKOZİTE (sn)	: 23 ± 2 (DINCup4/25°C)	24±2(DINCup4/25°C)	23±2 (DINCup4/25°C)
KATI (w/w %)	: 36±2	38±2	38±2
UYGULAMA VİSKOZİTESİ (sn)	: TEMİN EDİLDİĞİ GİBİ	TEMİN EDİLDİĞİ GİBİ	TEMİN EDİLDİĞİ GİBİ
KURU FİLM KALINLIĞI (µ)	: 15-20	10-12	10-12
TEORİK YAYILMA (m2/kg)	: 10 - 12.5 @25 µ	6 - 7.5 @25 µ	6 - 7.5 @25 µ
FLASH OFF SICAKLIĞI (°C)	: 110-150 (5-7 dk)	-	-
KÜRLENME SICAKLIĞI (°C)	: -	400 - 410 °C / 10 - 12 dk	425 - 430 °C / 10-12 dk
UYGULAMA YÖNTEMİ	: Havalı tabanca	Havalı tabanca	Havalı tabanca
AMBALAJ (kg)	: 30	30	30
RAF ÖMRÜ	: 6 ay	6 ay	6 ay
SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ	: MSDS'e bakınız	MSDS'e bakınız	MSDS'e bakınız

HAZIRLAMA

Bidondaki boyayı, çökme kalmayacak şekilde iyice karıştırınız.
 Mümkünse, daha iyi karıştırma için bidonu rollerde 30 dk. döndürünüz.
 Boyayı kullanmadan önce 150-200 mikron filtreden süzünüz.
 Eğer gerekirse, uygulama viskozitesini saf su ile ayarlayınız.
 Ayarlamalar için gerekirse KANAT BOYA temsilcisi ile iletişime geçiniz.
 En iyi sonuç için uygulamayı 10-35°C aralığında yapınız.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Tüm yüzeyler yağ, makine yağı vb. kontaminasyonlardan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır.
 Yüzeje kuşlama ve zımpara yapılması daha iyi boya performansı sağlar.

UYGULAMA EKİPMANI

Sprey uygulamalarında 1.2- 1.4 meme çaplı tabanca ile 3-4 bar basınçta uygulama önerilmektedir.

UYARILAR

En iyi kaplama performansı için, kürlenme koşulları, astar ve topcoat kalınlıkları belirtildiği gibi olmalıdır.

Uygulama, havalandırması iyi olan bir ortamda yapılmalı, fırınlar yeterli egzoz sistemi ile donatılmış olmalıdır.

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Ürün Teknik Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA'ya başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır.

Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

* Karışım değerleri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.